

OFERTA HANDLOWA

Dane firmy:

Newborn Plastic s.c. Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814 167 11 37

Produkt	Cena (netto) / kg	Termin płatności	
Regranulat LLDPE, STREETCH	 PLN /kg	DNI	

Opcje	Pakowanie	Transport	Płatność
- Koloryzacja produktu w masie - Wypełnianie produktu na życzenie (CaCo3, inne) - Przygotowywanie produktu o żądanym MFI/MFR	Big-Bag ok. 1200kg (na życzenie z wkładką polietylenową, na życzenie z wysypem u dołu) - Pełne streczowanie BB - Kaptur + przekładka na BB - Paleta 105x105 (na życzenie fumigowana) - Możliwość drukowania etykiet pod wymagania Klienta wraz z kodami kreskowymi - Konfekcjonowanie produktu (np.: worki 25kg) - Możliwość załadunku kontenerów morskich - Produkty zabezpieczone przed wilgocią	- Oferujemy możliwość odbioru towaru własnym transportem (EXW) - Oferujemy możliwość organizacji taniego transportu na terenie Polski, Europy i na Daleki Wschód (DAP)	- Pierwsze 3 transakcje: przedpłata - Kolejne: termin płatności 30 dni

UWAGA : Oferta na dany produkt ma ważność do

NEWBORN PLASTIC S.C.

Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-167-11-37
REGON: 180609017

biuro@newbornplastic.pl
tel. 17 22 88 510
mob. 605 170 703



REGRANULAT LLDPE (STREETCH)

KARTA PRODUKTU

1. Opis produktu

Regranulat produkowany z odpadu poprodukcyjnego oraz/lub folii pochodzącej z selektywnej zbiórki (pokonsumpcyjny odpad LDPE/LLDPE).

2. Główne zastosowania

Przeznaczony głównie do procesu wytłaczania z rozdmuchem oraz wtrysku.

3. Właściwości

Właściwości	Jednostka	Wartość	Norma
Gęstość	g/cm ³	0,918÷ 0,921	PN-EN ISO 1183
Moduł Younga przy rozciąganiu	MPa	200÷260	PN-EN ISO 527
Wilgoć	%	< 0,1	metoda własna
Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	9,6÷11,5	PN-EN ISO 527
Wskaźnik płynięcia MFI	g/10min (190°/2,16kg)	1,5÷3,0	PN-EN ISO 1133
Udarność chk	kJ/m ²	58-61	PN-EN ISO 179-1
Barwa	-	Jasna słomka	-
Filtracja	µm	215-235 (14x88) 180-200 (18x100) 115-125 (24x110)	filtracja standardowa filtracja wg ustaleń z klientem filtracja wg ustaleń z klientem

Dane dotyczące właściwości produktu są wartościami typowymi podawanymi informacyjnie dla odbiorcy.

Regranulat posiada certyfikat EuCertPlast



EuCertPlast

NEWBORN PLASTIC S.C.
Marcin Mitura, Urszula Mitura
ul. Leśna 11, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 814-167-11-37
REGON: 180609017

biuro@newbornplastic.pl
tel. 17 22 88 510
mob. 605 170 703

